

### PRODUCTOMSCHRIJVING

**PORAZZO** is een 2 component, UV stabiel, hard elastisch polyurethaan bindmiddel met gemiddelde viscositeit aangevuld met een juiste verhouding aan fijne grind en split. Door chemische en thermische reactie van de twee componenten hardt het systeem uit tot een monolithische verharding met hoge weerstand en resistentie tegen slijtage. **PORAZZO** heeft een goede weerstand tegen verdunde chemicaliën, water en andere componenten. De open structuur van de verlijming zorgt voor zeer hoge drainagecoëfficiënt en waterinfiltratiewaarden waardoor de wateropvang en waterinsijpeling lokaal kan bevorderd worden.

### TOEPASSING

**PORAZZO** wordt aangelegd als een systeem van fijne grind en split en bindmiddel op diktes variërend van 15mm tot 25mm op alle mogelijke plaatsen mits correcte opbouw van fundering. Ze is UV resistent en duurzaam. De granulaten moeten vuurgedroogd en onstofft zijn.

### EIGENSCHAPPEN

<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Waterdoorlaatbaarheid *</b>	> 300 liter/min/m <sup>2</sup> > 5 x 10 <sup>-3</sup> m/s (toplaag PORAZZO, mits gebruik juiste fundering)
<b>Dichtheid bij 20°C</b>	+ - 1,14 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Viscositeit</b>	2.000-4.000 mPa bij 25°C
<b>Vaststofgehalte</b>	100%
<b>Vlampunt</b>	> 200°C
<b>Weerstand wielspoorvorming *</b>	PLD 0,8% na 50.000 cycli – Zeer hoog
<b>Weerstand Cantabro *</b>	PL 14,9% (parallel ZOA hoogste bouwklasse SB250)
<b>Verwerkingstijd</b>	25 - 45 min afhankelijk van de luchttemperatuur
<b>Droogtijd</b>	8u voor belopen 72u mechanisch belast
<b>Porositeit *</b>	38% - 40%
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	10°C - 30°C
<b>Luchtvochtigheid plaatsing</b>	< 85% RH (+ controle dauwpunt)
<b>Eisen ondergrond</b>	onbelast : waterdoorlatende fundering met 60MPa Mechanisch belast : waterdoorlatende fundering met 110 Mpa
<b>Reiniging verse mix</b>	Aceton of White Spirit
<b>Verpakking</b>	7,5kg A+B + 100kg grind/split
<b>Bewaring</b>	12 maanden in gesloten verpakking (10-25°C)

\* Testen en studies volgens OCW – BRRC 2023

### INSTALLATIE

Met gepast materiaal volgens voorschriften na opleiding om kwaliteit te garanderen.

### VEILIGHEID

Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften op verpakking en MSDS fiche en draag beschermende kledij. Werk in goed verluchte ruimte.



**Porazzo™**

Singel 27  
9000 Gent

BTW: BE0551.914.459

+32 09 224 40 04  
info@porazzo.be

Volg ons

f Facebook

in LinkedIn

@ Instagram

P Pinterest